

ECOLACK JAUNE

Popis výrobku, technologický postup pro bezpečné použití výrobku

Klasifikace:

Jednosložková rozpouštědlová barva žlutá pro trvalé vodorovné dopravní značení

Složení:

pryskyřice: akrylátová

pigmenty: organický pigment PY74

ředidlo: Butylacetát nebo toluen

Fyzikální vlastnosti:

hustota: 1,55 - 1,65

sušina: min. 75 %

Podmínky aplikace:

na suchý a čistý podklad, teplota podkladu i vzduchu $> 5^{\circ}\text{C}$, vlhkost vzduchu $< 80\%$

Doporučené dávkování:

barva: 680 g.m^{-2} + materiál na dodatečný posyp Sovitec MBG1B2T(P) (600-125 SBP SRT): 300 g.m^{-2}

barva: 680 g.m^{-2} + materiál na dodatečný posyp Sovitec MBG1A2T(P) (500-125 SBP ECO SRT): 260 g.m^{-2}

Způsob aplikace:

ručně

strojně stlačeným vzduchem nebo airless

Ředidlo pro čištění stroje: Butylacetát, možno použít i toluen

Doba schnutí:

20 - 25 minut při 13°C

Balení:

25 kg